

# EUROPEAN PATENT OFFICE

## Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 07246900  
PUBLICATION DATE : 26-09-95



APPLICATION DATE : 11-03-94  
APPLICATION NUMBER : 06067609

APPLICANT : INOAC CORP;

INVENTOR : IWANAGA KENTARO;

INT.CL. : B60R 21/20

TITLE : AIR BAG DOOR STRUCTURE FOR  
AUTOMOBILE



**ABSTRACT :** PURPOSE: To obtain a product which is thin and whose appearance is not impaired, by forming a rupture part from a recessed groove part formed in the vicinity of a hollow brittle part formed along the rupture line of a car room member.

CONSTITUTION: On the reverse surface side of an air bag door 10, a thin rupture part 13 consisting of a hollow brittle part 14 and a recessed groove part 15 is formed. The rupture part 13 is ruptured in preference when the air bag 10 is applied with the expansion pressure of an air bag 47 from the reverse surface, and the door part 11 is opened speedily and surely, and is formed along the rupture line of a car room side member 40. The stream of the high pressure gas G which is poured into the groove part 36 on the mold surface is controlled to the direction of the resin having the high fluidity, and transferred toward the air bag door inside direction. A projection part 17 is formed toward the inner surface direction of the door part 11 to the sectional surface shape of the space part of the hollow brittle part 14.

COPYRIGHT: (C)1995,JPO

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-246900

(43)公開日 平成7年(1995)9月26日

(51)Int.Cl.<sup>6</sup>

B 6 0 R 21/20

識別記号

庁内整理番号

8817-3D

F I

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数 2 F D (全 5 頁)

(21)出願番号 特願平6-67609

(22)出願日 平成6年(1994)3月11日

(71)出願人 000119232

株式会社イノアックコーポレーション  
愛知県名古屋市中村区名駅南2丁目13番4号

(72)発明者 鈴木 裕明

愛知県安城市藤井町東長先8番地1 株式会社イノアックコーポレーション桜井事業所内

(72)発明者 岩永 健太郎

愛知県安城市藤井町東長先8番地1 株式会社イノアックコーポレーション桜井事業所内


(74)代理人 弁理士 後藤 憲秋 (外1名)

(54)【発明の名称】 自動車用エアバッグドアの構造

(57)【要約】

【目的】 薄肉の開裂部を有する新規なエアバッグドアの構造を提供する。

【構成】 エアバッグ展開時の膨張圧力によって車室側部材に設けられた開裂部13が破断してドア部11が開放されるように構成されたエアバッグドア構造において、前記開裂部が前記車室側部材の開裂線に沿って形成された中空脆弱部14と該中空脆弱部近傍に形成された凹溝部15よりなる。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 エアバッグ展開時の膨張圧力によって車室側部材に設けられた開裂部が破断してドア部が開放されるように構成されたエアバッグドア構造において、前記開裂部が前記車室側部材の開裂線に沿って形成された中空脆弱部と該中空脆弱部近傍に形成された凹溝部よりなることを特徴とする自動車用エアバッグドアの構造。

【請求項2】 請求項1において、前記中空脆弱部が開裂線に沿って形成された突条部内に形成されかつその空間部形状がドア部内面側方向への突部を有するとともに、前記凹溝部が前記空間部突部の下側に形成された自動車用エアバッグドアの構造。

## 【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 この発明は自動車用エアバッグドアの構造に関する。

【0002】

【従来の技術】 自動車内の乗員を衝突時の衝撃から安全に保護するために、たとえば助手席側にあっては前面の車室側部材（インストルメントパネル）内にエアバッグ装置が設けられる。その例を図12に示す。図中の符号40は車室側部材、41はエアバッグ装置である。車室側部材40の所定位置にはエアバッグ装置41のための開口部42が設けられ、平時においてはこの開口部42は車室側部材40と同種の外観を有するエアバッグドア43によって覆われている。

【0003】 このエアバッグドア43は、図に示すように、合成樹脂の射出成形品などからなり、裏面側に設けられた開裂部44によってドア部45の形状が区画されている。符号46は前記エアバッグドア43の一端に一体に設けられた樹脂製ヒンジである。開裂部44は、エアバッグドア裏面側から断面V字形の凹溝部を設けて薄肉に形成されており、車両が衝突などによって大きな衝撃を受けた時には、前記エアバッグ装置41のエアバッグ47が膨張しその圧力によって前記開裂部44が破断し、エアバッグドア43のドア部45が開放してエアバッグ47が車室内に展開する。

【0004】 かかる構造のエアバッグドアにあっては、薄肉の開裂部の厚みが増すと、ドアの展開速度の遅れや開裂部以外の部分の破壊などという重大な問題をひきおこすおそれがあるので、厚みを0.1ないし1.0mm程度に設定しているのが通常である。

【0005】 この薄肉の開裂部の厚みを薄くするために、該凹溝部を規定する成型型の突型の型部分を大きくしなければならぬ。しかしながら、成型型の突型部分を大きくすると、当該突型部分で溶融樹脂材料の流動性が妨げられるので、成形不良を生じやすいという問題があった。この問題を解決するために、従来では、成型型キャビティ内への樹脂材料の充填圧力を高めたり、ある

いはゲートの数を増やすなどしているが、樹脂材料の充填圧力を高めるためには、成型機的能力を上げなければならない、設備的にコスト高となる嫌いがある。また、ゲート数を増加すれば、ゲート部分を加工処理するための工数が増すだけでなく、ゲートの位置によっては製品の外観を損ねるという問題も生ずる。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】 そこで、この発明は、このような問題点に鑑み提案されたものであって、薄肉の開裂部を有する新規なエアバッグドアの構造を提供するものである。

【0007】

【課題を解決するための手段】 すなわち、この発明は、エアバッグ展開時の膨張圧力によって車室側部材に設けられた開裂部が破断してドア部が開放されるように構成されたエアバッグドア構造において、前記開裂部が前記車室側部材の開裂線に沿って形成された中空脆弱部と該中空脆弱部近傍に形成された凹溝部よりなることを特徴とする自動車用エアバッグドアの構造に係る。

【0008】

【実施例】 以下添付の図面に従ってこの発明を詳細に説明する。図1はこの発明の一実施例であるエアバッグドアの構造を示す断面図、図2はそのエアバッグドアを裏面から見た斜視図、図3はその3-3線において切断した端面図、図4ないし図6はこのエアバッグの作動を示す図であって、図4は平時のエアバッグドア構造を示す断面図、図5はエアバッグが膨張した状態を示す断面図、図6は膨張したエアバッグがエアバッグドアを開放する状態を示す断面図である。また、図7はこの発明の構造の他の例を示した断面図、図8は同じく他の例を示した断面図である。

【0009】 さらに、図9ないし図11はこの発明の製法例を示したものである。図9は成型型における溶融樹脂材料の充填状態を示す断面図、図10は同じく成型型における高圧ガスの注入状態を示す断面図、図11は中空脆弱部に突部が形成された状態を示す断面図である。

【0010】 図1に示したように、この発明構造は、図12で示したような車室側部材40のエアバッグドア10に設けられている。このエアバッグドア10は、ヒンジ部12を介して、車室側部材40裏側に設けられたエアバッグ装置41に取り付けられその開口部42を覆っており、エアバッグ47の展開時にはその膨張圧力によって、ドア部11を速やかにかつ確実に開口せしめる。

【0011】 前記エアバッグドア10は合成樹脂の射出成形品よりなり、図2および図3に示すように、一端にヒンジ部12が一体に形成されている。エアバッグドアを構成する樹脂材料としては、ポリオレフィン系熱可塑性エラストマーやポリエステル系熱可塑性エラストマー、ポリスチレン系熱可塑性エラストマーなどのエラストマーのほか、ポリカーボネートとABS樹脂またはP

BT樹脂などとのアロイ材などが好適に用いられる。

【0012】エアバッグドア10の裏面側には、中空脆弱部14と凹溝部15とからなる薄肉の開裂部13が設けられている。開裂部13は、エアバッグドア10がエアバッグ47の膨張圧力を裏面から受けた場合に、優先的に破断してそのドア部11を速やかにかつ確実に開放せしめるためのもので、前記車室側部材40の開裂線に沿って形成されている。

【0013】中空脆弱部14は、図2からもよく理解されるように、前記開裂線に沿ってエアバッグドア10の裏面に突出している突条部16内に設けられている。ここで示される中空脆弱部14は、図3に示されるように、その空間部の断面形状がドア部11の内面側方向に突部17を有する略長孔形状に形成されている。それによって、前記中空脆弱部14による薄肉部分がドア部11の表面近辺に幅広く形成され、該部分の強度がドア部の他の一般部より低くなり、前記開裂部13の破断およびドア部11の開放が一層確実となる。

【0014】凹溝部15は前記中空脆弱部14の近傍に設けられている。この凹溝部15は、前記ドア部11の裏面側から前記開裂線に沿って設けられ、ドア部11の該部分を薄肉に構成してその強度を他のドア一般部より低いものとするにより、エアバッグドア10が展開する際に、ドア部11が破断線に沿って開放しやすくなるためのものである。前記凹溝部15は、前記中空脆弱部14によって開裂線が脆弱な薄肉状に形成されているので、図12において図示し説明した従来のエアバッグドアの開裂部44より溝深さを浅く形成しても、開裂線は確実に破断しドア部11の開放が速やかに行なわれる。

【0015】図4および図6にこの発明の構造の作動を示す。なお、図中の符号で図1ないし図3と同一の符号は同一の部材を示す。図4に示されるように、車室側部材40の所定位置には開裂線によって区画されたドア部11が設けられている。平時には、このエアバッグドア部11は車室側部材40の裏側に装着されたエアバッグ装置41のエアバッグ収容部48の上部に取り付けられて、その開口部42を覆っている。

【0016】一旦、車両が衝突などによって大きな衝撃を受けた時には、図5および図6から理解されるように、前記エアバッグ装置41のエアバッグ47が膨張し、その圧力によってエアバッグドア部11が裏側から押し上げられる。そして、中空脆弱部14および凹溝部15によって形成される薄肉の開裂部13が破断し、エアバッグドア部11が破断線に沿って速やかに開放しエアバッグ47を確実に車室内に展開させることができる。

【0017】また、このような構成よりなるエアバッグドア成形品を基材あるいは中間層として用い、その表面を軟質合成樹脂シート材などからなる表皮によって覆っ

てもよい。図7および図8にその例を示す。図7はエアバッグドア20の表面全体を軟質合成樹脂シート材などからなる表皮21によって被覆した例である。符号2.2は開裂部、23は中空脆弱部、24は凹溝部である。また、図8はエアバッグドア29の表裏全面を軟質合成樹脂シート材などからなる表皮25によって一体に覆った例である。符号26は開裂部、27は中空脆弱部、28は凹溝部である。

【0018】図9ないし図11は、図2および図3で示したエアバッグドア構造の製法について示したものである。この発明の構造を有するエアバッグドアの製法としては公知の射出成形が好ましく、凹溝部を成形する工程と中空脆弱部を形成する工程とを含んでいる。なお、図中の符号30は射出成型、31はコア型、32はキャビティ型である。

【0019】まず、凹溝部を成形する工程について説明する。図9に示されるように、エアバッグドアの成型型30はコア型31とキャビティ型32より構成され、コア型31の型面33には、エアバッグドア部の開裂線に沿って凸部34が設けられている。この凸部34は図2および図3に示したエアバッグドア10に、開裂部13を構成する凹溝部15を形成するためのものである。図の符号35はゲート部を表す。

【0020】また、前記凸部34外側の型面には溝部36が設けられている。この溝部36は中空脆弱部14のための突条部16を形成するためのもので、前記凸部34に沿って設けられている。

【0021】一方、キャビティ型32には、コア型31の凸部に対応する位置の内側にヒーター37が設けられている。このヒーター37は、前記溝部36の内面側の型部分を温めることによって、キャビティ型内の該部分に充填される樹脂材料を他の部分より長く溶融状態に保たせるためのものである。本実施例において、このヒーター37の温度は約40〜100℃に設定される。望ましくは80℃以上である。それによって、溝部36内面側の溶融樹脂材料の流動性を高く保ち、次の工程によって型内に注入される高圧ガスGの流通方向がコントロールされる。

【0022】すなわち、ゲート部35から注入された溶融樹脂材料Pは、図9のように、他の一般部に比し大きい断面積を有し流動しやすい溝部36を経て型内に所定量充填される。なお、前記したように、この発明の構造によれば、凹溝部15を従来と比較して浅く形成することができるので、凸部34によって型内の溶融樹脂材料の流動性が妨げられることはない。

【0023】所定量の溶融樹脂材料Pがゲート部35から型内に充填された後またはその完了前に、前記ゲート部35から高圧ガスGが注入されて中空部が形成される。なお、このようなガスの注入による中空部の形成はいわゆるガスインジェクション成形として公知である。

高压ガスGには窒素などの不活性ガスが好ましく用いられ、樹脂材料Pの種類やその粘度などに応じて適宜の圧力および流量に設定される。

【0024】前記樹脂材料Pが充填された成型型30の溝部36に対応する成形品部分は他の一般部と比較して厚肉に形成されることになり、そのため、該部分に充填された熔融樹脂はその熔融状態が他の一般部より長く続く。従って、図10のように、前記ゲート部35から注入された高压ガスGは熔融状態で流動性の高い溝部36内の樹脂P内を流通し当該溝部36部分に中空部を形成する。

【0025】さらに、この実施例では、キャビティ型32に、前記溝部36より内面側の型部分を加熱するヒーター37が設けられているので、該部分に充填されている熔融樹脂P1は、溝部36外の熔融樹脂材料P2と比較して流動性が高い。そのため、図11から理解されるように、溝部36内に注入された高压ガスGの流れは流動性の高い樹脂方向へとコントロールされ、エアバッグドア内側方向に向かって移動する。そして、中空脆弱部14の空間部分の断面形状にドア部11の内面方向への突部17が形成される。

【0026】

【発明の効果】以上図示し説明したように、この発明によれば、開裂部が中空脆弱部と凹溝部とによって薄肉に形成されているので、凹溝部のみで開裂部が構成された従来構造と比較して当該凹溝部を浅く形成しても、ドア部の開閉は確実かつ安全である。そのため、成型型面に形成する凹溝部のための凸部は、熔融樹脂の流動性を妨げない程度の高さで充分であり、効率的で精度の高い製品が得られる。また、従来のように、熔融樹脂の充填圧力を高めたり、成型型のゲート数を増やすなどの必要もないので、設備的にも工程的にも極めて経済的かつ有利である。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の一実施例であるエアバッグドアの構造を示す断面図である。

【図2】そのエアバッグドアを裏面から見た斜視図である。

【図3】その3-3線において切断した端面図である。

【図4】平時のエアバッグドア構造を示す断面図である。

【図5】エアバッグが膨張した状態を示す断面図である。

【図6】膨張したエアバッグがエアバッグドアを開放する状態を示す断面図である。

【図7】この発明の構造の他の例を示した断面図である。

【図8】同じく他の例を示した断面図である。

【図9】成型型における熔融樹脂材料の充填状態を示す断面図である。

【図10】同じく成型型における高压ガスの注入状態を示す断面図である。

【図11】中空脆弱部に突部が形成された状態を示す断面図である。

【図12】一般的なエアバッグドア構造を示す断面図である。



【符号の説明】

- 40 車室側部材
- 10 エアバッグドア
- 11 ドア部
- 12 ヒンジ部
- 13 開裂部
- 14 中空脆弱部
- 15 凹溝部
- 17 突部


【図1】

【図12】


【図2】




【図3】




【図4】




【図5】




【図6】




【図7】




【図8】




【図10】



【図9】



【図11】



**THIS PAGE BLANK (USPTO)**